

厦光涂料®

中国的涂料工匠 | 始于1989

浙江厦光涂料有限公司

公司地址:浙江省台州市椒江区太和路188号

邮政编码:318000

业务电话:400-8323-189 /0576-88505916

厦光反射隔热岩彩石(水包水多彩仿石涂料)



产品简介:

厦光反射隔热岩彩石以高耐候氟硅乳液为粘结剂,采用纯进口高性能红外反射材料,配以高性能助剂,通过“水包水”微胶化造粒技术研究而成,既具有优异的反射隔热性能,又可创造出逼真的石材纹理效果。将岩彩石的高仿真度与高反射隔热性能完美合而为一。

产品特性:

- 更高太阳光反射比
- 高仿真度与高反射隔热性能完美融合
- 优异的储存稳定性
- 高耐候性
- 耐水性佳
- 耐沾污性好
- 无机颜料,不褪色
- 纯水性,绿色环保

技术参数

基 料: 氟硅聚合物乳液。

颜 色: 样板、色卡或提供来样。

产品特征: 水溶性、彩色、厚质。

干燥时间: 表干6小时, 重涂12小时, 实干48小时(温度25°C, 相对湿度80%)

施 工

施工方法: 专用喷枪喷涂。

稀释比例: 不可加水稀释, 无须过滤, 施工时慢慢搅拌均匀。不可机械搅拌。

施工要求: 在5°C-35°C以及相对湿度80%以下施工, 大风、下雨等恶劣天气应避免施工。

施工工艺:

工序	道数	涂布率	涂膜厚度
腻子层	2	3kg/m ²	2.0mm
厦光抗碱封闭底漆	1	0.15kg/m ²	0.15mm
厦光反射隔热岩彩石专用中涂	2	0.2kg/m ²	0.2mm
厦光岩彩石反射隔热涂料	2	0.5kg/m ²	0.5mm
厦光自洁型罩面漆	1	0.15kg/m ²	0.3mm

实际涂布量因基面粗糙程度, 施工方法, 花型不同而略有差异。